



检测报告

报告编号: 202309A0372



委托单位: 东莞市群安塑胶实业有限公司

样品名称: SGP离子性中间膜夹层玻璃

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司



中国国检测试控股集团股份有限公司
检 测 报 告

报告编号:202309A0372

第 1 页 共 2 页

样品名称	SGP离子性中间膜夹层玻璃	检测类别	委托检测
委托单位	东莞市群安塑胶实业有限公司	商 标	_____
生产单位	东莞市群安塑胶实业有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023年11月29日	样品数量	3块
生产日期 /批号	_____	型号规格	300mm×300mm× 10.76mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页	检测日期	2023年12月6日-7日
判定依据	ASTM C 1914-21 《夹层玻璃 烘烤、水煮试验》		
检测项目	烘焙试验		
检测结论	* 经检测，送检样品所检项目的检测结果符合ASTM C 1914-21标准要求。 检测结果见第2页。* 签发日期：2023年12月21日		
附注： 1、以下信息由委托单位提供并负责： 试样结构：5mm无色透明玻璃（锡面2#）+0.76mm无色SGP离子性胶片+（锡面3#）5mm无色透明玻璃； 试验方法：在100℃烘箱中放置16小时； 试样无镀膜、无插件、无彩釉。 2、本报告为非认证认可报告，本机构不保证检验检测结果可以作为司法、仲裁、行政执法等活动的有效证据。			

批 准： 

审 核： 

编 制： 

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里1号

电话：010-51167363

邮编：100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

检测报告

报告编号:202309A0372

第2页共2页

检测项目	烘焙试验	
检测依据	ASTM C 1914-21 《夹层玻璃 烘烤、水煮试验》	
判定依据	ASTM C 1914-21要求： 玻璃可以产生裂纹，若超出试样边缘及裂纹12 mm的区域没有产生气泡，该试样为“合格”；若超出试样边缘及裂纹12 mm的区域产生气泡，该试样为“不合格”。 若试验后样品的任何部分出现变色，应在报告中注明颜色和程度，该试样为“合格”。 若样品组的三个样品中有任何一个不合格，则该组样品“不合格”。 如果某些试样裂纹影响了判断结果，应重新使用新试样测试。	
检测结果		
样品编号	测试后样品状态	单片结论
1	样品未出现裂纹，超出试样边缘12mm的区域没有产生气泡；样品未产生变色。	符合
2	样品未出现裂纹，超出试样边缘12mm的区域没有产生气泡；样品未产生变色。	符合
3	样品未出现裂纹，超出试样边缘12mm的区域没有产生气泡；样品未产生变色。	符合
单项总结论	符合	
备注	1、检测地点：管庄； 2、主要仪器设备：J-32 DHG-9240A 电热鼓风干燥箱。	

审核:

丁峰

本报告结束

检测机构地址:北京市朝阳区管庄东里1号

电话:010-51167363

邮编:100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>